

glas Safety ervice

in linea con la legge

Estratto dalla UNI EN 12150-1

SPESSORE NOMINALE [mm]

TOLLERANZA [mm]

3	± 0,2
4	± 0,2
5	± 0,2
6	± 0,2
8	± 0,3
10	± 0,3
12	± 0,3
15	± 0,5
19	± 1,0
25	± 1,0

Per determinare lo stato di tensione indotto dalle azioni esterne nelle lastre di vetro è necessario tenere in considerazione gli spessori minimi ammessi per ciascuno spessore.